

Unbekannte Legierung; Strichfarbe gelb – gelblich - rötlich, Verhalten gegen PS Au 333



Weniger als Au 160 oder unedles Metall / Legierung
völlige Auflösung

Unverändert: über Au 300

Prüfsäure Au 333 5 Min.



Silber- Kupfer-Leg mit weniger als Ag 500

Unverändert: über 500 Ag

Prüfsäure Au 333 5 Min.



Goldlegierung Au 160 – 300

Unverändert: über 400

Braunfärbung, brauner Rückstand